253
LANKOLTEX
Retardador superficial del hormigón

LO + DESTACADO
- Retardador superficial
- Hormigones decorativos
- Vertical



Aditivo retardador superficial para hormigones con áridos vistos en relieve

PROPIEDADES
- Fácil aplicación formando una película continua sobre el molde.
- Impide el endurecimiento superficial del hormigón mientras esté en contacto con él.
- Los áridos quedan al descubierto y en relieve, firmemente sujetos en su base por el resto de hormigón que fragua y endurece normalmente.

APLICACIONES
Lugar de aplicación:
- Interior y exterior.
- Vertical.
- Para hormigones, fachadas de edificaciones urbanas, piezas prefabricadas y baldosas.

Espesor:
0,3 a 0,5 mm.

DATOS TÉCNICOS (*)

Color:	Líquido marrón
Densidad:	1,0 ± 0,1 kg/L
pH:	8,5 ± 1
Residuo seco:	14 ± 3%
Solubilidad en agua:	Miscible
Temperatura de aplicación:	Desde 5 hasta 35ºC

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20ºC y 55% de humedad relativa. Valores aproximados.
Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

253
LANKOLTEX
Retardador superficial del hormigón

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Brocha, cepillo de cerda dura o acero.

Preparación del encofrado:

- Los moldes y encofrados deberán estar secos y limpios de cualquier grasa, suciedad u otros productos desencofrantes utilizados anteriormente.

Aplicación del producto:

- Aplicar sobre la cara interna del molde o encofrado 253 LANKOTEX mediante una brocha, formando una película continua cuyo espesor debe estar entre 0,3 a 0,5 mm.
- Si los moldes o encofrados se utilizan varias veces, el tratamiento se deberá realizar cada vez.
- El desencofrado se realizará en tiempo y forma normales.
- Después de desencofrar se cepilla enérgicamente el hormigón, hasta que ya no se desprenda el mortero superficial. En producciones industriales se recomienda la limpieza con chorro de agua a presión.

RECOMENDACIONES

- Agitar el producto antes de su utilización.
- Uso de guantes y gafas de protección.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Prever una ventilación adecuada en el área de trabajo.
- Una vez pintados con 253 LANKOLTEX, los moldes o encofrados no deben quedar expuestos a la lluvia y deberan estar exentos de óxido.



CONSUMO

2 a 4 m^2/kg
Variable según la película y naturaleza de los moldes

PRESENTACIÓN

Garrafas de 25 kg
Palet de 24 garrafas (palet 600 kg)

ALMACENAMIENTO

6 meses en sus envases originales cerrados y resguardados de la intemperie.

HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante

Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

ADITIVOS

sat
Servicio de Asistencia Técnica
901 215 215

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra.
Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

PAREX MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain) – Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es